DBS 9802-PUR

5.12

(полиуретановая огнестойкая пена)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Продукт Однокомпонентная, монтажно-изоляционная пена предназначена для огнестойких уплотнений.

Свойства Огнестойкая. Затвердевает под влиянием атмосферной влаги. Обеспечивает хорошую акустическую и термическую изоляцию. Не пропускает дыма, воздуха и газов. Обладает хорошей адгезией к различным строительным поверхностям. Экологическая. Заполняет любые полости.

Цвет Жёлтый

Упаковка 700 мл – алюминиевые баллоны с тросиком ,

Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при температуре от +5°C до +25°C . Банки хранить в вертикальном положении. При транспортировке выдерживает температуру до -15°C.

Назначение В основном применяется для заполнения конструкционных щелей, где важным фактором является огнестойкая изоляция. Заполнение пространства между перегородками, полом и плитами перекрытия, пространства между стеновыми панелями и коробкой здания, а также для заполнения отверстий для проводки труб и проводов в элементах конструкции здания, для заполнения полостей между дверными или оконными коробками и проемами. Пена не должна подвергаться прямому воздействию воды и ультрафиолетового излучения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удельный вес	Ок. 25-35 кг\куб. Метр по ISO 7390
Консистенция	Тиксотропная
Расширительный газ	Безопасный для озона
Выход пены	Ок. 27 литра (в зависимости от температуры и влажности воздуха)
Структура ячеек	Ок. 70% равномерно закрытых ячеек.
Время до исчезновения клейкости	12 - 16 мин. в зависимости от температуры и влажности воздуха
Время пленкообразования	Ок. 7-10 мин. при +23°C и относительной влажности 50%.
Время обработки	25-40 минут
Термоустойчивость	От –40°C до +90°C
Время затвердевания	От 5 до 48 ч. при +23°C и относительной влажности 50%.
Устойчивость к УФ излучению	Невысокая.
Термоустойчивость после затвердения	До 90°C
Горючесть	Самоугасающая по DIN 4102-B2
Удельное электросопротивление	5 x 10 ^ 15 ом/см.
Огнестойкость	Размеры шва (ширина x глубина)-Время огнестойкости: 10мм x 100мм 80 мин. 15мм x 100мм 60 мин. 20мм x 100мм 50 мин. 30мм x 100мм 45 мин.
Адгезия	Хорошая к древесине, бетону, кирпичу, стали, алюминию, стеклу и другим металлам. Адгезия отсутствует к полиэтиленовой пленке, силикону и фторопласту. Для повышения адгезии поверхность необходимо очистить.
Размеры швов	
Минимальная ширина	10 мм.
Максимальная ширина	40 мм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения Температура применения от +5°C до +35°C. Снять колпачок. Перед использованием сильно встряхнуть. Навернуть пластмассовую трубку на клапан. Ввести в действие клапан, нажав на него. Для увеличения выхода и адгезии пены, поверхность можно предварительно увлажнить. При низкой температуре не применять подогрева баллонов (допускается погружение их в теплую воду). Во время работы баллон держать клапаном вниз. За 30-60 мин. пенка увеличивается в объеме в 2-3 раза, поэтому рекомендуется заполнять пространство только на 40%. Спустя 60 мин. можно нанести дополнительный слой пены. Соединение (адгезия) этих слоев гарантируется. После затвердевания пены ее можно штукатурить, окрашивать, сверлить и пилить, а также наклеивать на нее различные материалы.

Средства очистки Остатки пены на коже и одежде необходимо сразу удалять при помощи продуктов Universal Pur Cleanera или ацетона. Затвердевшую пленку удалять механическим соскабливанием.

Меры безопасности Во время работы с пистолетной пеной необходимо надевать защитные перчатки и спецодежду. Упаковка находится под давлением ,и поэтому ее не допускается повреждать и подвергать воздействию температуры выше +50°C . В случае попадания пены в глаза промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берёт на себя ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берёт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных недостатков.

Den Braven East Poland, ul. Bukowska 11a, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel.(48-61) 89 61 740, fax 81 62 825; e-mail: export@denbraven.pl www.denbraven.ru